


DESEN / PATTERN



1. Üst Katman: Değerli Ağaç Tabakası / **Top Layer: Precious Wood Layer**
2. Orta Katman: Göknar Çıtalar / **Middle Layer: Solid Fir Fingerstrips**
3. Alt Katman: Ladin / **Bottom Layer: Spruce**

ÜRÜN DETAY / PRODUCT DETAIL

Ürün Koleksiyon Product Collection	Herringbone
Katman Construction	3 Katman 3 Layer
Ağaç Cinsi Wood Species	Meşe Oak
Yüzey Tipi Finish of Surface	Yağlı / Cilalı / Mat Cilalı Oiled / Lacquered / Matt Lacquered
Yüzey Yapısı Structure of Surface	Fırçalı / Fırçasız Brushed / Without Brushed
Derz Bevel	4v
Kilit Sistemi Lock System	Lamba Zivana Tongue & Groove
Yerden Isıtma Underfloor Heating	Uygun Usable
Uygulama Şekli Installation	Yere Yapıştırma Glue Down

ÖLÇÜLER & PAKET / SIZE & PACKAGE

Genişlik (mm) Width	120 - 150
Uzunluk (mm) Length	800 - 900 - 1000
Adet/Paket Boards/Package	6
Paket (m ²) Package	0,57 - 0,90
Paket/Palet Packages/Pallet	70 - 80
Palet (m ²) Pallet	45,6 - 63

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

Kalınlık (mm) Thickness	14
Üst Katman Kalınlığı (mm) Top Layer Thickness	3,5
Orta Katman Kalınlığı (mm) Middle Layer Thickness	8,5
Alt Katman Kalınlığı (mm) Bottom Layer Thickness	2
Birim Ağırlık (kg/m ²) Unit Weight	~ 8 kg/m ²
Formaldehit Emisyon Formaldehyde Emission	E1 (EN 717-1)
Yanma Mukavemeti Fire Resistance	Dfl-s1 (EN 13501-1)
Termal Direnç (m ² k/w) Thermal Resistance	0,112 (EN 12664)
Isıl İletkenlik (w/mk) Thermal Conductivity	0,0984 (EN 12664)
Brinell Sertlik Brinell Hardness	3,7 (EN 1534)

AÇIKLAMALAR / DESCRIPTIONS

- * Lamine parke uygulanacak alanda ortam neminin GANN 30-60 aralığında olduğu ve oda sıcaklığının min 18°C olduğundan emin olun. Uygulama, yüzer sistem yapılacak ise şap nemi GANN 30'u, yere yapıştırma yapılacak ise GANN 25'i geçmemelidir.

Make sure that the ambient humidity of the area where engineered wood flooring will be installed is in the range of GANN 30-60 and the room temperature is minimum 18°C. If installation type will be floating system, the moisture of the screed should not exceed GANN 30, if it will be glued down to the floor, GANN should not exceed 25.

- * Yerden ısıtma uygulama esnasında çift komponentli esnek tutkal kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

However we strongly advice to use double component elastic glue during the installation procedure in order to get the best results.

- * Açılmamış parke paketleri, uygulamadan önce 48 saat boyunca yukarıda belirtilen iklim koşullarında uygulanacağı odada tutulması tavsiye edilir.

Unopened flooring packages are recommended to be kept in the room where it will be installed in the above mentioned ambient conditions for 48 hours before the installation.

- ** Detaylı bilgi için Dendro Uygulama Kitapçığına bakınız.
- ** See Dendro Application Book for detailed information.



Bona® AkzoNobel

Genel Müdürlük / Headquarter:

Hamidiye Mh. Cendere Cd.
Porta Vadi T2 Blok No: 103/1
Kat: 2 / 15 Kağıthane / İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 212 274 27 04 / F: +90 212 274 27 06

Fabrika / Factory:

Çaybükü Köyü, Erenler Cd.
No: 97 Gümüşova – Düzce